

Bardage Bois massif traité CL2 (DOP 4159-42)



Pour l'extérieur, ... naturellement !



DECLARATION DE PERFORMANCES	1. <u>Produits type</u>	Revêtement de mur et plafond en bois massif avec rainure et languette		
	2. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET		
	3. <u>Usage prévu</u>	Revêtement utilisation en extérieur		
	4. <u>Fabricant</u>	Scierie BARILLET 157 route d'Ingrannes 45530 VITRY-AUX-LOGES		
	6. <u>Système d'évaluation et de vérification de la performance</u>	4		
	7. <u>L'organisme notifié</u>	Sans objet : l'évaluation de la conformité a été effectuée par le fabricant d'après le système 4 de la norme harmonisée		
	9. <u>Performance déclarées</u>	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
		Essence	PNSY	EN 14915 : 2013
		Réaction au feu (NF EN 13 501-1) en lien avec : La densité minimale moyenne Epaisseur totale minimale/minimale (mm) Les conditions d'utilisation (DTU 41.2)	D-s2, d0 390kg/m ³ 9/6mm Avec lame d'air libre ≤ 20mm derrière	
		Essence	PNSY	
Dégagement de Formaldéhyde Teneur en PCP		E1 ≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ		
Absorption acoustique Perméabilité à la vapeur d'eau		NPD NPD		
Conductivité thermique		λ = 0.12 W/(m x K)		
Durabilité conférée Dégagements d'autres substances dangereuses Tenue des fixations		Classe 2 NPD NPD		
Type de traitement Produits de préservation		Trempage Wolsit EC 100 FP 2 (CTB P+)		
Classe de pénétration (NF EN 351-1)		NP1		
Valeur de rétention Agents biologiques visés	1,75 g/m ² Champignons, Insectes, Termites			
10. <u>Performances du produit</u>	Les performances identifiées aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié en point 4.			

Le responsable d'activité

Eric MOGINOT

A Vitry le 01/06/2013

